

Produit

ANCORANTE A

Code : 4040 M040 9010 0000

COUCHE DE PROTECTION SUR REVÊTEMENT EN RESINE POUR LA POSE DE L'ENROBE

Caractéristiques

- **Facilité d'application.**
- **Excellente adhérence aux membranes d'étanchéité en polyurée et polyuréthane.**
- **Durcissement rapide.**
- **Applicable de + 5°C à + 45°C.**
- **Températures de fonctionnement de -35°C à +80°C avec une résistance maximale jusqu'à 200°C.**

Champ d'application

Produit qui doit être saturé de quartz adapté, pour éviter de glisser des surfaces de la route sur l'imperméabilisation réalisée avec STARFLEX HR, STARFLEX HR-E.

Application

Produit à deux composants à mélanger au moment de l'utilisation.

ANCORANTE A est appliqué, tel quel ou dilué à 5% avec DILUENT 6, par rouleau ou airless directement sur le STARFLEX, avec une consommation de 250-300 g/m². Immédiatement après l'application de l'ANCORANTE A, il faut saturer la surface avec du quartz approprié (0,7-1,2 ou 1-2 mm). Après deux heures à 22 °C, 50 % R.H., la couche peut être recouverte avec un mélange caoutchouteux-bitumineux contenant 8 % de caoutchouc SBS pulvérisé à chaud. Selon les spécifications, cependant, d'autres types de primaires bitumineux sont possibles (il est conseillé de vérifier la compatibilité du primaire d'accrochage).

Après utilisation, les outils doivent être nettoyés avec le DILUENT 6.

Données techniques

Couleur	Noir
Poids spécifique UNI EN ISO 2811-1	1,06 ± 0,02 Kg/l
Viscosité à 20°C UNI EN ISO 2555	12.000 ± 2.500 mPa.s (Vel.10-Gir.4)
Résidu sec	67 % en volume
Conso. théorique	250-300 g/m ²
Durcissement à 22°C, 50% U.R.	- Sec au toucher 50-80 minutes - Complètement dur 120 minutes
Stockage	Le produit dans l'emballage scellé d'origine conservé dans un endroit sec et protégé à des températures comprises entre +5°C et +35°C il est conservé pendant 6 mois.

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées dans tous les cas comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants de la MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. Notre obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et d'une contre-signature par le personnel délégué de notre siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.