

Produit

DUROGLASS P 1/2

Codes : 4519 M040 – 9004 0000 – 9005 0000



**RÉSINE ÉPOXY MODIFIÉE ET DURCISSEURS CYCLE ALIPHATIQUES
MULTIFUNCTION POUR LE REVÊTEMENT DE SOLS.**

Caractéristiques

- **Bonnes caractéristiques mécaniques.**
- **Basse viscosité.**
- **Durcissement rapide.**
- **Excellente durcissement même à des températures basses.**
- **Température d'application de +5 °C à +35°C sur le support.**
- **Température d'exploitation de -25 °C à +60 °C (résine non chargée).**

Champ d'utilisation

Produit idéal comme primaire d'adhérence, préparation des mortiers chargé avec quartz, revêtement de résine multicouche appliquée à la spatule.

Application

1) PRÉPARATION DU PRODUIT

Produit à deux composants à mélanger soigneusement avant utilisation avec un mélangeur mécanique hélicoïdal à faible nombre de tours, en opérant comme suit :

- Ajouter le composant B au composant A et mélanger jusqu'à obtention d'un tout homogène.

2) PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être sèches, saines et ne présenter aucune trace de substances étrangères. Le support doit avoir une résistance superficielle au déchirement non inférieure à 1,5 MPa.

Il est indispensable de rendre la surface rugueuse avant la pose. Le choix de la méthode de préparation du support (sablage, ponçage, grenailage ou rabotage) est à choisir au cas par cas.

3) APPLICATION DU PRODUIT

Le produit ainsi préparé peut être appliqué à la truelle ou au rouleau en fonction du type de revêtement souhaité.

Couleur	Transparent
Masse volumique	1,07 ± 0,02
Rapport de mélange	100 parties en poids de base 50 parties en poids de durcisseur
Viscosité à 20°C	600 ± 120 mPa.s
Pot-life 22°C	50 minutes
Délai d'utilisation à 22°C, 50% H.R.	- sec au toucher 8 heures - piétonnable avec précaution 48 heures - complètement dur 10 jours
Résistance à la compression UNI EN ISO 604	> 55 MPa
Dureté Shore D ASTM D 2240	> 75
Adhérence au béton ASTM D 4541	> 3,5 MPa
Stockage	Le produit dans son emballage d'origine dûment scellé et conservé dans un endroit sec et à l'abri, à une température comprise entre +5 °C et +35 °C peut être conservé pendant 12 mois.

Les données et recommandations de cette fiche, qui reflètent l'état de l'art des expériences pratiques et de laboratoire, doivent être considérées comme indicatives. Compte tenu des nombreuses conditions d'utilisation possibles et de l'intervention de facteurs indépendants de MPM (support, conditions ambiantes, direction technique de pose, etc.), toute personne prévoyant d'utiliser le produit doit s'assurer à ce qu'il soit adapté à l'usage prévu. Notre obligation de garantie se limite à la qualité et à la constance du produit fini pour les données indiquées ci-dessus et uniquement pour les fiches techniques munies du cachet et de la signature du personnel délégué de notre siège. Le client doit en outre s'assurer que ces valeurs sont valables pour le lot de produit en sa possession et qu'elles ne sont pas périmées et/ou remplacées par des versions ultérieures et/ou de nouvelles formules. Les données fournies peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis de la part de MPM.