

Produit

POLISTAR M 35

VERNIS POLYURÉTHANE TRANSPARENT MONOCOMPOSANT ANTI-HUILE ET ANTI-MARQUAGE

Caractéristiques

- Faible jaunissement
- Monocomposant
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance aux traces des pneus.
- Finition brillante transparente.
- Durcit par réaction de l'humidité de l'air.
- Température d'application de +5°C à +35°C avec R.U. jusqu'à 85%.
- Température de fonctionnement de -30°C à +100°C dans l'air.

Champ d'application

Utilisé comme couche de finition sur les systèmes résineux époxy ou polyuréthane pour augmenter la facilité de nettoyage du sol.

Recommandé comme couche de finition dans les systèmes résineux des concessionnaires automobiles.

Application

1. PREPARATION DU PRODUIT

Produit monocomposant prêt à l'emploi.

2. PREPARATION DU SUPPORT

La préparation du support est fondamentale, de sorte que la surface à traiter doit être exempte de tout polluant, sèche (humidité résiduelle max 4 %).

Dans tous les cas, il est nécessaire d'effectuer une préparation de surface du revêtement de sol (ponçage avec du papier de verre).

L'eau libre et stagnante du sous-plancher ou des processus de lavage antérieurs ou des intempéries doit être enlevée ou séchée par des moyens appropriés.

3. APPLICATION DU PRODUIT

POLISTAR M 35 peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou à l'airless.

Le produit a tendance à former beaucoup de bulles lors de l'application du rouleau. Continuez à passer le rouleau jusqu'à ce que ceux mentionnés ci-dessus disparaissent.

Si le support est très poreux, pour éviter la formation de bulles, il est conseillé de diluer la première couche avec **DILUENT 6** (maximum 20 %).

Une couche suffit, mais si vous devez appliquer deux couches, vous devez d'abord appliquer **POLISTAR P861**, car la nature chimique de **POLISTAR M 35** empêche qu'il ne soit trop appliqué.

Les outils de travail doivent être nettoyés avec **DILUENT 6** après leur utilisation.

Données techniques

Couleur	Incolore
Masse volumique UNI EN ISO 2811-1	0,98 ± 0,05 kg/l
Viscosité à 20°C <u>UNI EN ISO 2555</u>	50 ± 10 mPa.s
Conso. théorique par couche	40-50 g/m ²
<u>Durcissement à 20°C,</u> <u>60% U.R.</u>	-Sec au toucher 4-5 heures -2 ^{ème} couche aucune - Complètement dure 24 heures
Stockage	Le produit dans l'emballage scellé d'origine, conservé dans un endroit sec et protégé à une température comprise entre +5 ° C et + 35 ° C, est conservé pendant 6 mois.
Sécurité	Durant application de ce produit, il est conseillé d'utiliser des lunettes, des gants en caoutchouc et tous les EPI requis par la réglementation en vigueur pour l'utilisation de produits chimiques. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées dans tous les cas comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants de la MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. L'obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et d'une contresignature par le personnel délégué de notre siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.