

Produit

POLISTAR P 867 X

Code : 6325 RAL 9326 0000



REVÊTEMENT BICOMPOSANT POUR REVÊTEMENTS DE SOL À BASE DE RÉ-SINES DE POLYURÉTHANE ALIPHATIQUES

Caractéristiques

- Résistant à l'eau, aux détergents, aux huiles et aux carburants.
- Surface dure brillante ou mate résistante aux chocs et à l'abrasion.
- Absence de jaunissement et résistance aux U.V.
- Possibilité d'ajouter avec des microbilles pour obtenir des finitions antidérapantes.
- Applicable de +5°C à +40°C.
- Température de fonctionnement de -25°C à +90°C.

Champ d'application

- Finition pour sol époxy et polyuréthane.
- Revêtement étanche à la poussière pour revêtement de sol en béton (sans humidité en contre-poussée).
- Peinture de revêtements de sol dans des ateliers, des entrepôts, des usines, des bureaux, des laboratoires, des salles d'exposition et des environnements de transformation des aliments.

Application

1) PREPARATION DU SUPPORT

La préparation du support à traiter, qui doit être exempt de tout type de polluant, sec, cohérent et avec une résistance à la déchirure minimale de 1,5 MPa, est d'une importance fondamentale.

Dans tous les cas, il sera nécessaire de préparer la surface du revêtement de sol en effectuant en fonction du type de surface : un sablage, un fraisage, un grenail-lage, ou un ponçage.

L'eau libre et stagnante du support ou des processus de lavage antérieurs ou des intempéries doit être enlevée ou séchée par des moyens appropriés.

Dans le cas des revêtements de sol en acier, ceux-ci doivent être préalablement traités par sablage selon SSPC-SP10 au grade Sa21/2 ; si le sablage n'est pas possible, il sera nécessaire de prévoir un nettoyage mécanique adéquat conformément à la réglementation. Appliquez ensuite l'apprêt DUROGLASS FF4416.

2) PRIMAIRE

En l'absence d'humidité du support, il est nécessaire d'appliquer environ 0,2 Kg/m² de DUROGLASS FF4416.

Si la surface est humide ou s'il y a une pression de vapeur, la surface doit être traitée avec env. 0,5-1 Kg / m² de DUROGLASS FU BIANCO TIX ou DUROGLASS FU RAPID, ils doivent être appliqués environ. 0,2-0,3 Kg/m² de DUROGLASS FF4416.

3) PREPARATION DU PRODUIT

Produit à deux composants à mélanger au moment de l'utilisation. Selon le type d'application, le produit peut être dilué avec DILUENT 6 à raison de 3 à 5 %.

4) APPLICATION DU PRODUIT

Produit à appliquer à l'aide d'équipements traditionnels tels que brosse, rouleau ou à l'airless.

Les outils de travail doivent être nettoyés avec **DILUENT 6** après leur utilisation.

Version	BRILLANT
Couleur	Teinte RAL
Masse volumique UNI EN ISO 2811-1	1,24 kg/l
Viscosité à 20°C Ø 6 EN ISO 24314	45" ± 67"
Rapport de mélange Part en poids du comp. A Part en poids du comp. B	100 35
Substance non volatile EN ISO 3251	en volume 52,3 %
Conso. théorique Lisse Avec microbilles	150 g/m ² 200 g/m ²
Durcissement à 22°C, 50% U.R.	- Sec au toucher 7 heures - 2ème couche entre 10 h et 30 h - Praticable 48 heures
Stockage	Le produit dans l'emballage scellé d'origine, conservé dans un endroit sec et protégé à une température comprise entre +5°C et +35°C, il est conservé pendant 12 mois.
Durée de vie en pot à 25°C EN ISO 9514	3-4 heures

		
MPM Srl - Via Adda, 15 - 20090 Opera (MI)		
10		
EN 13813	SR - SR-B2,0 - IR4	DoP 015
		Type de produit 6329
SR - chapes à base de résine synthétique		
Réaction au feu	NPD	
Rejet de substances corrosives	NPD	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Résistance à la flexion	NPD	
Résistance à l'usure	AR0,5	
Force d'adhérence	B 2,0	
Résistance aux chocs	IR 4	
Isolation acoustique	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	CR4(Classe 1 e 2), CR10(Classe 1), CR11(Classe 1e 2), CR14(Classe 1 e 2)	

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées dans tous les cas comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants de la MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. L'obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et d'une contresignature par le personnel délégué de notre siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.