

Produit

STARMASTIC P 95

Code : 6895 FG01

SCELLEMENT POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANT AVEC MODULE D'ÉLASTICITÉ MOYEN POUR LES JOINTS DE SOL OU L'ÉTANCHÉITÉ SPÉCIALE.

Caractéristiques

- Excellente élasticité et résistance aux agents chimiques et à l'eau.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Inodore.
- Peut être recouvert avec des élastomères.
- Il adhère directement au béton, au marbre, à la pierre, à l'acier, à l'aluminium, au verre, aux résines, aux peintures.
- Applicable de +5°C à +40°C du support.
- Températures de fonctionnement de -40°C à +80°C.

Champ d'application

- Scellement des joints de distribution ou de dilatation sur les revêtements de sols industriels.
- Scellement de module d'élasticité moyenne entre des matériaux homogènes ou différents.

Application

Produit monocomposant prêt à l'emploi par pistolet à air manuel ou comprimé dans les joints, après collage des bords et finition de la spatule sur le produit frais.

Les surfaces des joints en béton doivent être sèches et exemptes de poussière et de pollution par des substances étrangères et ne doivent être traitées avec PRIMER 0230 qu'en cas d'empoussiérage accentué ou d'immersion dans l'eau.

Après utilisation, les outils doivent être lavés avec Diluant 2.

Données techniques

Couleur	Blanc et gris								
Poids propre	1, 26 ± 0,02 Kg/l								
Rendement pour les sections 10x10 mm	6 m Cartouche de 600 cc								
Durcissement à 22°C, 50% U.R.	<table><tr><td>- Insensible à l'eau</td><td>immédiat</td></tr><tr><td>- Sec au toucher</td><td>1 heure</td></tr><tr><td>- Traficable</td><td>3 jours</td></tr><tr><td>- Complètement dure</td><td>15 jours</td></tr></table>	- Insensible à l'eau	immédiat	- Sec au toucher	1 heure	- Traficable	3 jours	- Complètement dure	15 jours
- Insensible à l'eau	immédiat								
- Sec au toucher	1 heure								
- Traficable	3 jours								
- Complètement dure	15 jours								
Retrait volumétrique	< 3 ± 1%								
Allongement de travail	15%								
Allongement à la rupture UNI EN 12311-2	> 550%								
Dureté Shore A ASTM D 2240	45 ± 5								

Stockage	Le produit dans l'emballage scellé d'origine, conservé dans un endroit sec et protégé, à des températures comprises entre +5 ° C et + 35 ° C est conservé pendant 9 mois.
-----------------	---

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées dans tous les cas comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants de la MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. L'obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et d'une contresignature par le personnel délégué de notre siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.